



CTF-40

Protettivo idro-oleorepellente per marmi, graniti, pietre naturali, terrecotte, cemento, terrazzo, agglomerati

A CHE COSA SERVE E DOVE SI USA

CTF-40 è un oleo-idrorepellente a base di solventi organici, per la protezione di materiali edili a media ed alta assorbenza: marmi, graniti, pietre naturali, terrecotte, klinker, cemento, terrazzo, agglomerati, calcestruzzi, agglomerati calcarei ecc.

CTF-40 è altamente protettivo, antimacchia, inattaccabile da macchie di olii e di sporco in genere. Anti-imbrattante, antigraffiti, in quanto riduce la penetrazione delle vernici permettendone la facile ripulitura. **CTF-40** usato su superficie precedentemente trattata con **PRIMALAS/92**, **LITHOS** o con **IDROSILAN**, conferisce massima protezione in quanto i prodotti sopraccitati proteggono dalle macchie di risalita e dalle macchie di caduta, dai residui di inquinamento e dalle piogge acide. I pavimenti ed i manufatti trattati con **CTF-40** possono essere puliti con i normali detergenti neutri.

COME SI USA E PERCHE SI USA

Stendere il prodotto **CTF-40** su superfici perfettamente pulite ed asciutte, fredde e non esposte alle radiazioni solari (ossia non nelle ore troppo calde della giornata) con pennello, meglio se con irroratori a bassa pressione con ugello di 0,5 mm, o con pistola a spruzzo airless a distanza di circa 20 cm dalla superficie. Eventuali eccessi di **CTF-40** possono essere rimossi con un tampone pulito di tela bianca inumidito dello stesso prodotto o con monospazzola munita di disco morbido. Si consiglia di ripetere l'operazione qualche ora dopo aver applicato la prima mano. Se usato all'esterno, prevedere che non piova per almeno 12 ore.

Dopo 6/8 ore si può procedere al trattamento di finitura cerosa a base solvente, tipo: **LUX** (cera in pasta) in interni. Dopo 24-36 ore, si può procedere ai trattamenti di finitura cerosa a base acqua, tipo **FEDERCOTT/C** oppure **COVER** (spazi interni) oppure **FEDERCOTT/CA** (spazi semi coperti esterni).

ATTENZIONE

È opportuno fare sempre un test preliminare su una piccola onde accertarsi di eventuali cambi di colore dei materiali edili da trattare.

QUANTITÀ

Circa 7-10 litri per 100 m² per mano, in base all'assorbimento del materiale.

AVVERTENZE

Coprire le finestre ed eventuali piante prima di applicazione del prodotto.

Il prodotto contiene etilacetato.

La scheda di sicurezza è disponibile su richiesta.

CONFEZIONI

Confezione da 1 lt. Cartone da 12/24 pezzi

Confezione da 5 lt. Cartone da 6 pezzi

Confezione da 10 lt/25 lt

MANIPOLAZIONE

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 0 e 25°C, protetto dai raggi solari diretti. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 24 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzino raccomandata, non

necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2016. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE