



Federprimer S

Let's shine

Promotore di adesione epossidico
per finiture poliuretaniche ed epossidiche

▼ CARATTERISTICHE

FEDERPRIMER S è un prodotto adatto per consolidare molti materiali da costruzione compreso il calcestruzzo.

Conferisce ai materiali trattati resistenza meccaniche e penetra per molto tempo dopo l'applicazione riuscendo a raggiungere ottima profondità non alterando in modo significativo le proprietà traspiranti del materiale trattato.

Buona resistenza agli agenti atmosferici e alle radiazioni solari.

▼ COME SI USA

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: le superfici da trattare devono essere asciutte e soprattutto pulite, eventuali residui di sporcizia impedirebbero il corretto assorbimento del prodotto e fisserebbero le eventuali macchie in modo permanente.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO: versare il componente B nel contenitore del componente A e miscelare accuratamente i due componenti con un trapano a basso numero di giri, fino ad ottenere un prodotto omogeneo e privo di grumi.

APPLICAZIONE: Il prodotto a due componenti da miscelare al momento dell'uso. Applicare preferibilmente a spruzzo, air-less o pennello con temperature tra +10°C e +30°C.

L'applicazione deve essere realizzata ripassando più volte sullo stesso punto in modo da lasciare il tempo al prodotto di penetrare.

In caso di trattamento di superfici che successivamente saranno rivestite con altri trattamenti è necessario assicurarsi che il prodotto sia penetrato per lo spessore voluto ed evitare eccessi che lascerebbero la superficie lucida e quindi non idonea a ricevere direttamente altri trattamenti. In questo caso di formazione di eccesso può essere

Let's shine

è una linea:

FEDERCHEMICALS™ s.r.l.

Via G. Borsi, 2 - 25128 Brescia - Italy

Tel. +39 030 3385578 - Fax +39 030 3385580

www.federchemicals.it info@federchemicals.it

Federprimer S

rimosso con solvente o se il prodotto è indurito a mezzo carteggiatura. Il prodotto applicato non modifica la classe di reazione al fuoco del calcestruzzo. La perdita delle caratteristiche apportate dal prodotto verrebbe inficiata esclusivamente se la temperatura di tutta la pavimentazione o comunque del supporto trattato superasse la temperatura di lavoro del prodotto.

DATI TECNICI

Colore	Trasparente
Viscosità	4 ± 2 mPa s
Peso specifico	0,92 ± 0,05 g/cm ³
Rapporto di catalisi	100 Comp A – 100 Comp B
Vita utile a 25°C	5 ore
Consumo	Da 60 a 80gr/mq dipende dalla profondità
Sostanza attiva	33%
Inizio consolidamento	24:48 ore
Indurimento completo	7 giorni

Componenti **A + B**



A 10 kg +
B 10 kg

RESA INDICATIVA

Circa 60/80gr/mq in base alla profondità di impregnazione e dal tipo di porosità del supporto.

STOCCAGGIO

La durata del prodotto a magazzino è di 12 mesi dalla data della bolla di consegna, purché il materiale sia posto al coperto, in latta sigillata ed al riparo da fonti di calore e dal gelo. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzinaggio raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile, ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti l'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato oppure dallo stoccaggio inadeguato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche, tuttavia, non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni e relative schede tecniche. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale a cui è destinato e il personale sistema di lavorazione. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentare preventivamente le caratteristiche dello stesso.

È vietata la riproduzione anche parziale delle nostre schede tecniche, i dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2019 e la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE

Let's shine

è una linea:

FEDERCHEMICALS™ s.r.l.

Via G. Borsi, 2 - 25128 Brescia - Italy

Tel. +39 030 3385578 - Fax +39 030 3385580

www.federchemicals.it info@federchemicals.it